




トスシール®84N

防火戸用指定シーリング材



作業性とムーブメントへの追従性のバランスが取れた新しい1成分形オキシムタイプの防火戸用指定シーリング材

- 日本シーリング材工業会防火戸用指定シーリング材(登録番号05-05)
- F☆☆☆☆認定
- 押出性と伸びのバランスが取れたオキシムタイプのシーラント
- 表面速硬化
- 幅広い部材に接着
- 4色のカラー展開

安心・信頼のトスシール®

特長:

作業性良好 - 1成分形の当社の一般シーリング材と比較し、同等の押出性です。

追従性 - 従来のトスシール84と比べて伸び性能が大幅に向上しています。

表面硬化性 - 指触乾燥時間が15分と短めで仕上げが容易です。

堅牢性 - 耐久性、耐寒性、耐熱性に優れ、長期間に渡って、気密・防水効果を発揮します。社内試験にて耐久性区分9030Gにて異常なし

用途:

難燃性を必要とする目地シール

防火戸用網入・強化ガラスのシール

施工性、接着性に優れていますのでその他建築用途にも適用可能です。

荷姿:

カートリッジ
容量: 333ml
10本1箱入り

標準色:

G2:
日塗工近似色N-65 近似マンセル値N6.5

G:
日塗工近似色N-40 近似マンセル値N4

B:
日塗工近似色N-20 近似マンセル値N2

A5:
日塗工近似色05-20B 近似マンセル値5R2/1



押出力の比較:

| | トスシール84N | トスシール84 |
|-----------|----------|---------|
| 押出力*1 (N) | 130 | 250 |

*1 ノズル内径を6.2mmになるようにカットし、100mm/minの速度でプランジャーを押し出した場合の抵抗荷重(N)を測定。数値が低いほど、押出性良好。

引張特性: JIS A1439に基づく

| | トスシール84N | トスシール84 |
|-----------------------------|----------|---------|
| 被着体 | アルミ | |
| 最大荷重時の伸び(%) | 470 | 110 |
| 50%引張応力(N/mm ²) | 0.29 | 0.61 |
| 最大引張応力(N/mm ²) | 0.88 | 0.95 |

トスシール84Nはトスシール381と同様、中モジュラスに分類されトスシール84と比べ、より目地の動きへの追従性が改善されています。

詳しくは当社ウェブサイトへ

siliconesforbuilding.com

モメンティブの素材・製品・サービスは、該当する販売代理店契約またはその他の販売契約におけるモメンティブの標準販売条件に従って提供されます。この条件は、該当する販売代理店契約またはその他の販売契約に含まれ、また、モメンティブのウェブサイトから必要に応じて入手可能です。本書に含まれる情報、推奨事項、または助言は誠意をもってご提供しておりますが、モメンティブは、(i) 本書に記載された結果がエンドユーザーの使用においても得られること、または (ii) モメンティブの製品、素材、サービス、推奨事項またはアドバイスを組み込んだ設計の有効性または安全性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行わないものとします。モメンティブの標準販売条件に規定されている場合を除き、モメンティブおよびその代理人は、いかなる場合においても、ここに記載された材料、製品またはサービスの使用から生じるいかなる損失についても責任を負わないものとします。各ユーザーは、自らの特定の使用に対するモメンティブの素材、サービス、推奨、またはアドバイスの適合性について、自ら判断する全責任を負うものとします。各ユーザーは、モメンティブの製品、素材またはサービスを組み込んだ完成品が、最終使用条件下での使用に安全かつ適していることを保証するために必要なすべての試験および分析を特定し、実施しなければなりません。本書またはその他の文書のいかなる内容も、また口頭での推奨または助言も、モメンティブの標準販売条件または本免責事項のいかなる規定をも変更、変化、優先、または放棄するとみなされないとします。ただし、かかる変更がモメンティブの正当な権限者が署名した書面において明確に合意された場合はこの限りではありません。素材、製品、サービスまたは設計の可能な使用または提案された使用に関して本書に含まれるいかなる記述も、かかる使用または設計をカバーするモメンティブの特許またはその他の知的財産権に基づくライセンスを付与することを意図したのではなく、またそのように解釈されてはならず、特許またはその他の知的財産権の侵害となりうる、素材、製品、サービスまたは設計の使用の推奨となりうる記述はありません。