

**高温潤滑用用
シリコングリース****TSK5401L***

製品概要

TSK5401L*は、シリコンオイルを基油とし金属セッケンを配合した、潤滑用グリースです。
高荷重下での潤滑に優れています。

特 長

- 鋼と鋼の極圧潤滑に優れています。
- プラスチック潤滑に優れています。
- 使用温度範囲 -40～+150℃

用 途

プラスチックギア、カム、駆動部品の潤滑

特性例

項 目	特性値
外観	黄色グリース状
比重	0.90
混和ちょう度*1	302
離油度 *1 (150℃/24h) %	4
加熱減量 *1 (150℃/24h) %	1
固化点 (基油) °C	-51
滴点 *1 °C	229
水洗耐水度 *1 (79℃/1h) %	2

*1: JIS K 2220

使用上の注意

- 直接、目、口や皮膚に触れないようにしてください。
- 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
- 換気のよいところで使用してください。
- 目に入った場合には、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は布または紙で拭き取り、石けんでよく洗浄してください。

TSK5401L*

荷姿・梱包

100 g (1 ケース 20P)
1 kg (1 ケース 10P)
4 kg (1 ケース 4 P)
18kg

保 管

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

消防法

危険物非該当 (指定可燃物の合成樹脂類に該当)

GE東芝シリコン (株) ホームページ: <http://www.getos.co.jp/jp>

- ・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。
- ・なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
- ・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認ください。
- ・なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
- ・本資料を転載される場合は、GE 東芝シリコン (株) までご連絡ください。
- ・取り扱い上の詳細は製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。
- ・仕様書を要求される場合、営業を通してお求めください。



TOSHIBA

GE 東芝シリコン株式会社

〒106-8550 東京都港区六本木六丁目 2 番 31 号 (東京日産ビル) TEL.03-3479-5361(代) FAX.03-3479-2944

東 京 支 店	〒106-8550	東京都港区六本木六丁目 2 番 31 号 (東京日産ビル)	TEL.03-3479-3801(代)	FAX.03-3479-2944
大 阪 支 店	〒541-0054	大阪市中央区南本町二丁目 6 番 12 号 (サンプラザ大阪)	TEL.06-6251-6272(代)	FAX.06-252-8255
名 古 屋 支 店	〒460-0003	名古屋市中区錦三丁目 6 番 29 号 (サウスウエスト)	TEL.052-962-5731(代)	FAX.052-962-5750
仙 台 営 業 所	〒980-0811	仙台市青葉区一番町一丁目 2 番 25 号 (仙台 NSビル)	TEL.022-261-4861(代)	FAX.022-265-2742
北 関 東 営 業 所	〒373-0847	群馬県太田市西新町 14 番地 7	TEL.0276-31-4583(代)	FAX.276-31-6410
広 島 営 業 所	〒730-0016	広島市中区鞆町 13 番 11 号 (明治生命広島鞆町ビル)	TEL.082-221-9455(代)	FAX.082-221-8457
福 岡 営 業 所	〒810-0072	福岡市中央区長浜一丁目 1 番 1 号 (KBCビル)	TEL.092-781-8071(代)	FAX.092-781-6273
金 沢 営 業 所	〒920-0031	金沢市広岡三丁目 1 番 1 号 (金沢パルクビル)	TEL.076-261-3053(代)	FAX.076-263-6679